

FICHE TECHNIQUE

Peinture professionnelle satin, murs et plafonds, intérieur, extérieur,
résine acrylique - Satin Acrylique ECRAN 77

Peinture Satin Acrylique ECRAN77®



PROPRIÉTÉS

Peinture satinée garnissante haut de gamme à base de copolymères acryliques en dispersion dans l'eau pour la finition des travaux neufs ou d'entretien. La peinture Satin Acrylique ECRAN77® forme après séchage un film satiné de grande opacité résistant aux chocs et aux rayures, elle est spécialement conçue pour la mise en peinture des murs et plafonds et boiseries.

- > Grande opacité, finition satinée.
- > Résistante aux chocs et aux rayures.
- > Application aisée sur tout supports préparés.
- > Séchage rapide.
- > Lavable.
- > Non jaunissante.
- > Résine : Acrylique.
- > Peinture thixotropée donnant un film poché, idéale pour la toile de verre.

DESTINATION

Peinture intérieure pour murs, plafonds et boiseries.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Sur toile de verre, enduits, plâtre, plaque de plâtre, anciennes peintures, peintures dégradées... Sur métaux ferreux, non ferreux, pvc, bois et dérivés (utiliser un primaire adapté).

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Les fonds doivent être propres, secs, sains et cohérents.

Sur fonds neufs : Brosser et nettoyer puis appliquer une couche de Impression Alkyde ECRAN 77®.

Sur enduit, plâtre et bois : Dépoussiérer, puis appliquer une couche de Impression Alkyde ECRAN 77®.

Sur anciennes peintures : Ponçer, lessiver puis appliquer une couche de Impression Alkyde ECRAN 77®.

Sur peintures dégradées : Éliminer par raclage et brosser toutes les parties non adhérentes. Nettoyer, poncer et reboucher les fissures avec un enduit puis appliquer une couche de Impression Alkyde ECRAN 77®.

Sur métaux ferreux, non ferreux, pvc : Nettoyer, brosser puis appliquer une couche de Primaire accrochage anti-rouille ECRAN77®.

Sur toile de verre : Appliquer directement 2 couches de peinture Satin Acrylique ECRAN77®.

Application:

En fonction du support, appliquer une impression ou un primaire adapté (voir ci-dessus) puis appliquer directement deux couches croisées de Satin Acrylique ECRAN77®.

Matériel d'application:

Pinceau, brosse, rouleau (Manchon : microfibre polyamide ou polyester 8-10 mm) ou pistolet (dilution 5 à 15% d'eau).

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Consommation:

Rendement : 10 à 12 m² au litre suivant l'aspect du support.

SÉCHAGE

Séchage: 2 heures à 20°C.

Recouvrable : 8 heures (avec peinture à l'eau).

Lessivable : Après 3 semaines.

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

page 1/2

FICHE TECHNIQUE

Peinture professionnelle satin, murs et plafonds, intérieur, extérieur,
résine acrylique - Satin Acrylique ECRAN 77

Peinture Satin Acrylique ECRAN77®



CONDITIONNEMENTS

1L, 4L, 15L

SÉCURITÉ

CLP11 Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés. Utiliser en zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Après utilisation, ne pas jeter les effluents de nettoyage des outils à l'égout. Laisser l'eau s'évaporer et éliminer les résidus secs dans les déchetteries.

ATTENTION



H317 – Peut provoquer une allergie cutanée

EUH 211 – Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Classification AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 Classe 7b2

Valeur limite UE (PA/Cat. B) : 100 g/L Ce produit contient au maximum 100 g/L

Classe A+ en blanc, devient A en base à teinter.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ECRAN 77 par Peintures Daniel

ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule

Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com

Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.